

Werkstoffdatenblatt

FFKM **chemfit** K09LT

Beschreibung: Das schwarze Material Chemfit K09 ist für tiefe Temperaturen entwickelt worden und kann von – 45°C bis zu 240° C eingesetzt werden. Es weist eine ähnlich umfassende chemische Beständigkeit wie PTFE, allerdings mit elastischen Eigenschaften, auf. Chemfit K09 darf nicht eingesetzt werden bei geschmolzenen Alkali Metallen.

Farbe	schwarz	Vernetzungsart	peroxydisch
-------	---------	----------------	-------------

Typische physikalische Werte:

Eigenschaften	Typische Werte	Test Standard
Härte (°IRHD)	75	ISO 48
Zugfestigkeit (MPa)	9,67	ISO 37
Modulus bei 100% (MPa)	3,11	ISO 37
Bruchdehnung (%)	280	ISO 37
Reißfestigkeit (N/mm)	12,4	ISO 34
Dichte (g/cm ³)	1,99	ISO 2781
DVR in Luft, 25% Deformation, 24 Std, 204°C (%)	19,9	ISO 815
TR10 Wert (°C)	-32	ISO 2921

Die angegebenen Kennwerte sind Mittelwerte und wurden an Normprobekörpern in Anlehnung an die entsprechende Norm bestimmt. Sie dürfen nicht als Spezifikationswerte verwendet werden und sind nicht mit am Fertigteil ermittelten Kennwerten direkt vergleichbar. Der Nutzer ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Anwendungsfall zu überprüfen.

Chemische Beständigkeit:

Chemische Gruppe	Rating	Chemische Gruppe	Rating	Chemische Gruppe	Rating
Aromate	1	Amine	1	Propylen Oxid	1
Säuren	1	Ether	1	Dampf	1
Basen	1	Kohlenwasserstoffe	1	Heißwasser	1
Alkohole	1	Ester	1	Starke Oxidationsmittel	1
Aldehyde	1	Ketone	1		

1 = Geeignet, Keine oder geringste Einflüsse; 2 = Geringe Einflüsse; 3 = starke Einflüsse, einsetzbar in speziellen Anwendungen 4 = nicht geeignet

Weitere Informationen auf Anfrage.

Datenblattnummer	Seiten	Ausstellungsdatum	Letzte Änderung	Ausstellungsnummer	Ausgestellt durch
WDB019	1		04.10.2022	3	SJK